

TRABAJO: EP151056-083

MUESTRA: IGSS11711

FECHA: 09/06/2015

**RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE MATERIALES TRATADOS CON CONGLOMERANTES HIDRAULICOS
(NLT-305 / 90)**

Peticionario: Humicorp Nanopolímeros, S.L.

Unidad de obra:

Obra: Control Interno.

Descripción del material:

Procedencia :


Tipo de material: Areno limoso con gruesos

Localización: Corpi Seal 650 ml/m³.

nº probeta	localización	edad (días)	fecha rotura	% cemento	humedad (%)	densidad (g/cm³)	resistencia (Mpa)
1	Corpi Seal 650 ml/m³.	3	12/06/2015	2,0	7,9	1,50	1,67
2	Corpi Seal 650 ml/m³.	7	16/06/2015	2,0	7,9	1,50	2,40
3	Corpi Seal 650 ml/m³.	7	16/06/2015	2,0	7,9	1,50	2,37

Observaciones:

VºBº


XAVIER REILLO HERGUIDO
Director de Laboratorio



Laboratorio Eptisa
C/ Migjorn, 3-5
^17458 - FORNELLS DE LA SELVA
girona@eptisa.com
Tel. 972.475.665 Fax.972.465.664

SECCIÓN DE SUELOS

Laboratorio de ensayos con Declaración
Responsable presentada en fecha 04-10-2010 inscrita
en el Registro General del CTE como LECCE nº CAT-
L026

TRABAJO: EP151056-083

MUESTRA: IGSS11722

FECHA: 09/06/2015

RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE MATERIALES TRATADOS CON CONGLOMERANTES HIDRAULICOS (NLT-305 / 90)

Peticionario: Humicorp Nanopolímeros, S.L.

Unidad de obra:

Obra: Control Interno.

Descripción del material:

Procedencia :

Tipo de material:

Localización: Sin aditivos

nº probeta	localización	edad (días)	fecha rotura	% cemento	humedad (%)	densidad (g/cm³)	resistencia (Mpa)
1	Sin aditivos	3	12/06/2015	2,0	8,3	1,50	1,56
2	Sin aditivos	7	16/06/2015	2,0	8,3	1,50	1,69
3	Sin aditivos	7	16/06/2015	2,0	8,3	1,51	1,70

Observaciones:

VºBº

XAVIER REILLO HERGUIDO
Director de Laboratorio