

CONTROL QUALITAT D'OBRES S.L.

P.I. "Camí dels Frares", C/C, Parc. 22 Nau 1 25190 Lleida · e-mail: info@iceccontrol.com Tel. 973 24 76 14 · Fax 973 24 76 90 www.iceccontrol.com NIF B25313909

Expediente nº: 13.03/BCB-26/20.01 N.O.: 155488 Hoja: 1 de 2

NIF: B-43494079 PETICIONARIO:

HUMICORP NANOPOLIMEROS S.L. A la atención: Sr. Fran Osuna C/ Emili Roca Nº 51 Baixos 08016 - BARCELONA

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

PSE 04.01

Proves nanopolimer 2013. OBRA:

FECHA

Muestras remitidas al Laboratorio Alb-8121-R 22/03/2013

REFERENCIA

Muestras de suelos y muestras de suelos estabilizadas con nanopolímero Corpi Seal® y cemento; selladas con nanopolímero Corpi direct®.

ENSAYOS REALIZADOS

Resumen resultados de los N.O. 155021, 155027, 155028, 155029, 155052 i 155080

Nanopolímeros

Lleida, 7 de Mayo de 2013

TÉCNICO DIRECTOR DEL ÁMBITO

ICEC CONTROL CALIDAD DE OBRAS S.L.

- Laboratorio de Ensayos con Declaración Responsable presentada en la Generalitat de Catalunya. El alcance de actuación incluido en la Declaración Responsable está inscrito en el Registro General del C.T.E. y se puede consultar en www.gencat.cat y www.codigotecnico.org

- Los resultados entregados en esta Acta de Resultados de Ensayos se refieren sólo a la muestra recogida o remitida al Laboratorio y a las normas de referencia de cada ensayo.
- Se prohibe la reproducción y publicación total o parcial de esta Acta de Resultados de Ensayos sin el consentimiento previo de ICEC Control Calidad de Obras S.L.

Más información en www.iceccontrol.com

TÉCNICO DIRECTOR LABORATORIO



P.I. "Camí dels Frares", C/C, Parc. 22 Nau 1 25190 Lleida · e-mail: info@iceccontrol.com Tel. 973 24 76 14 · Fax 973 24 76 90 www.iceccontrol.com

N.O.: 155488 Hoja: 2 de 2

Expediente nº: 13.03/BCB-26/20.01

VCROOE


NIF B253 PETICIONARIO HUMICORP NANOPOLIMEROS S.L.

Proves nanopolímer 2013. OBRA

FECHA 22/03/2013

REFERENCIA: Muestras de suelos y muestras de suelos estabilizadas con nanopolímero Corpi Seal® y cemento; selladas con nanopolímero Corpi direct®.

Resumen resultados dels N.O. 155021, N.O. 155027, N.O. 155028, N.O. 155029, N.O. 155052 i N.O. 155080



- M-1: Muestra de suelos de grano grueso con limos (tipo A-2-4) estabilizada con 0,65 l/m³ de nanopolímero Corpi Seal® y 1,5% de cemento; sellado con 0,075 l/m² de nanopolímero Corpi direct®. N.O. 155469
- M-2: Muestra de suelos de grano grueso (zahorra natural) (tipo A-1-4) estabilizada con 0,65 l/m³ de nanopolímero Corpi Seal® y 1,5% de cemento; sellado con 0,075 l/m² de nanopolímero Corpi direct®. N.O. 155470
- M-3: Muestra de suelos de grano grueso (zahorra artificial) (tipo A-1-4) estabilizada con 0,65 l/m³ de nanopolímero Corpi Seal® y 1,5% de cemento; sellado con 0,075 l/m² de nanopolímero Corpi direct®.N.O. 155471
- M-4: Muestra de suelos arcillosos (tipo A-6) estabilizada con 0,65 l/m³ de nanopolímero Corpi Seal® y 3,0 % de cemento; sellado con 0,075 l/m² de nanopolímero Corpi direct®. N.O. 155472
- M-5: Muestra de suelos de grano grueso con arcillas (tipo A-2-6) estabilizada con 0,65 l/m³ de nanopolímero Corpi Seal® y 3,0% de cemento; sellado con 0,075 l/m² de nanopolímero Corpi direct®.N.O. 155473
- M-6: Muestra de suelos de grano fino (tipo A-6) estabilizada con 0,65 l/m³ de nanopolímero Corpi Seal® y 2,0% de cemento; sellado con 0,075 l/m² de nanopolímero Corpi direct®. N.O. 155474